

KAPPASOFT SM

Weichmacher

Chemische Zusammensetzung	Polysiloxanverbindung (Silikon-Mikroemulsion)
Aussehen	transparente, leicht opale Flüssigkeit
pH-Wert 20 °C	ca. 5,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml)	ca. 1,0
Ionogenität	nichtionisch

Wirkungsweise

KAPPASOFT SM ist ein permanenter Weichmacher für Stückwaren aller Art und verleiht eine außergewöhnliche Weichheit mit hohem Rückformvermögen.

KAPPASOFT SM

- erzeugt einen ausgezeichneten weichen, glatten Griff.
- hat eine hohe Vergilbungsbeständigkeit.
- verbessert die Vernähbarkeit.
- erhöht die Scheuerfestigkeit und die Reißfestigkeit.
- vermindert die Knitterneigung und Pillingbildung.
- wirkt antistatisch.
- ist besonders geeignet für Artikel aus OE-Garnen.
- besitzt sehr gute Emulsionsstabilität (geeignet für Einsatz auf der WEKO-Sprühanlage).
- hat eine gute Verträglichkeit in der Hochveredlung.
- ist verträglich mit optischen Aufhellern.

Anwendung

KAPPASOFT SM eignet sich für alle Faserarten und kann sowohl im Auszieh- als auch im Foulardverfahren eingesetzt werden.

Empfohlene Einsatzmengen:

Ausziehverfahren

- 2 – 3 % KAPPASOFT SM
- Behandlungsdauer: 20 – 30 Minuten
- Temperatur: 40 °C
- pH-Wert: 5 – 6

Foulardverfahren

- 10 – 30 g/l KAPPASOFT SM

Lösevorschrift

KAPPASOFT SM ist mit Wasser verdünnbar.

Lagerhinweise

KAPPASOFT SM ist bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur bis höchstens 50 °C mindestens 1 Jahr haltbar. Vor Frost schützen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 13.08.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
 info@kapp-chemie.com
 +49 / 6772 / 9311-0



Standards (weitere auf Anfrage):

- GOTS
- OEKOTEX Standard 100
- ZDHC
- Bluesign

KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
 Industriestraße 2-4
 56357 Miehlen
 www.kapp-chemie.com