

KAPPASOFT YL

Weichmacher

Chemische Zusammensetzung	Zubereitung aus Wachsen, Fettsäurederivaten mit Polyethylen und Polysiloxanen
Aussehen	weiß-beige Flüssigkeit
pH-Wert 20 °C	ca. 5,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml)	ca. 1,0
Ionogenität	kationisch

Wirkungsweise

KAPPASOFT YL ist geeignet für alle Faserarten.

KAPPASOFT YL

- erzeugt Weichheit und eine hohe Oberflächenglätte.
- verbessert die Vernähbarkeit.
- führt auch bei hohen Temperaturen (bis 180 °C) nicht zur Vergilbung des Fasermaterials.
- führt während der Lagerung nicht zur Vergilbung.
- kann in Hochveredlungsflotten verwendet werden.

Anwendung

KAPPASOFT YL ist geeignet für das Auszieh- und das Foulardverfahren.

Empfohlene Einsatzmengen:

- Ausziehverfahren
- 1,0 – 4,0 % KAPPASOFT YL
- pH-Wert: 5 – 6
- Temperatur: 40 °C
- Behandlungsdauer: 20 – 30 Minuten

Foulardverfahren

- 5,0 – 20 g/l KAPPASOFT YL.
- 0,5 – 1 g/l Essigsäure 60 %
- pH-Wert: 5 – 6
- Trocknung: 100 – 180 °C

Die Griffbeurteilung sollte 1-2 Tage nach Behandlung der Ware erfolgen, da die Wirkung des Weichmachers sich in den ersten Tagen noch entwickelt.

Lösevorschrift

KAPPASOFT YL ist mit kaltem Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar.

Vor Gebrauch rühren!

Lagerhinweise

KAPPASOFT YL ist bei sachgemäßer Lagerung und Raumtemperatur in dicht verschlossenen Originalbinden mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schützen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 13.08.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
 info@kapp-chemie.com
 +49 / 6772 / 9311-0



KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
 Industriestraße 2-4
 56357 Miehlen
 www.kapp-chemie.com